

SF19+

Výjimečná vícevrstvá
tepelná reflexní izolace

MOŽNOST VYUŽITÍ
V DOTAČNÍCH
PROGRAMECH

U – SOUČINITEL
PROSTUPU TEPLA AŽ
U 0,1

IDEÁLNÍ PRO
NOVÉ STAVBY NEBO
REKONSTRUKCE

STŘECHA
R 2,53

ZEĎ
R 2,97

PODLAHA
R 4,28

POUŽITÍ:



SuperFOIL

www.thirdsolution.eu



www.superfoil.cz



SYSTÉM KVALITY:
ISO 9001 : 2015

Tepelná reflexní izolace

Použití:

Střechy, Zdi & Podlahy

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- SuperFOIL SF19+ je certifikována společností BBA pro použití na střechách a zdech.
- SuperFOIL SF19+ má certifikovanou hodnotu tepelného odporu R 2,53 pro šikmé nebo ploché střechy a R 2,97 u zdí.
- Využívá ultraefektivní technologii nanopovlakování Dupont.
- SuperFOIL SF19+ se chová také jako radiační bariéra, tzn. odráží nadměrné teplo během letních měsíců, zároveň izoluje během zimy.
- Instalace 'DUET' - Aplikace nad a pod krokvů sestává ze 2 vrstev SuperFOIL. Kombinací SF19+ a SF40BB dosáhneme hodnoty součinitele Prostupe tepla $U = 0,16 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$.
- Instalace 'COMBI' - Použití SuperFOIL s libovolnou izolací, např. minerální vlnou nebo PIR/PUR deskami pro dosažení jakékoli požadované hodnoty U.
- SuperFOIL SF19+ je ideální pro použití na zdech a střešních konstrukcích v nových projektech, ale i při renovaci, rekonstrukci nebo rozšíření stavby.
- Použitím SF19+ dosáhnete vysokého výkonu a zároveň ušetříte místo/prostor.
- Snadná instalace, minimální odpad. Superfoil je vyrobena ze 40 % z recyklovaného materiálu a je znovu recyklovatelná po skončení své životnosti. Životnost +50 let.



Izolace podlahy SuperFOIL SF19+

TECHNICKÁ DATA

ROZMĚRY	
Tloušťka	45 mm
Délka	10 m
Šířka	1,5 m
Plocha	15 m ²
Hmotnost	13 kg
Rozměry: tolerance +/-5%	
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	
Reakce na oheň (EN 13 501-1)	Třída E (za sádrokartonem)

TEPELNÉ VLASTNOSTI	
Samotná izolace	R 1,63
Střecha (vč. vzduchových mezer)	R 2,53
Zed' (vč. vzduchových mezer)	R 2,97
Podlaha (vč. vzduchových mezer)	R 4,28
Emisivita	0,05

DALŠÍ INFO	
Součinitel tepelné vodivosti λ ($\text{W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}$)	0,028
Faktor odolnosti proti párámu μ	5 333
Odolnost proti pronikání vody	W1
Flexibilita až do teploty	-40°C
Pevnost v tahu - Délka (po stárnutí)	635 N/50mm
Pevnost v tahu - Šířka (po stárnutí)	580 N/50mm



SuperFOIL[®] www.thirdsolution.eu